

## LATEX ACRILICO PREMIUM

**Descripción:** Es un látex, formulado con pigmentos que otorgan gran poder cubriente, cargas blancas micronizadas y aditivos de alto poder antihongo. Sumado al agregado de polímeros acrílicos con alto peso molecular que al entrelazarse logran dar una resistencia superior a la abrasión y al lavado.

**Usos:** Para ser utilizado en superficies exteriores como interiores sean estos de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc. Su alta poder cubritivo lo hace especialmente recomendado para cuartos en general, pasillos, cocinas y áreas de alto tránsito.

**Características:** Es un producto que brinda una excelente Blancura con una impecable terminación mate. Otorga un buen acabado a las paredes tanto interiores como exteriores, siendo muy apropiado para realizar trabajos de altas exigencias gracias a su gran poder cubritivo y excelente poder de nivelación.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas. Seca al tacto en 30 minutos.

**Dilución:** Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

**Rendimiento:** De 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:** Verificar el completo fraguado.

Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Enduido Premium NOGOPAINT.

Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT.

**Sobre superficies pintadas, lisas y firmes:** Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

**Sobre superficies polvorientas, entizadas o de cierta antigüedad:** Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido

de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex ACRILICO PREMIUM DELUXE.

**Sobre yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Posteriormente para todas las superficies antes descritas dar como terminación dos manos de Látex ACRILICO PREMIUM DELUXE.

Homogeneizar con movimientos ascendentes evitando la incorporación de aire.

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C y mayores a los 40°C.

**Método de aplicación:** Pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

**Presentación:** 1, 4, 10, 20 Litros.

**Colores:** Blanco, mas 35 Colores Y 3 Metalizados. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.

### **Recomendaciones:**

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se puedan ocasionar con abundante agua.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 10-15 días.

**ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**