

BASE PETALO PARA MULTITEXTURADO

Descripción: Es un producto formulado con polímeros acrílicos elastómericos en suspensión acuosa, pigmentos de alta resistencia, aditivos antihongo y cargas micronizadas que otorgan gran poder cubriente.

Usos: Para ser utilizado en superficies interiores y/o exteriores sean éstas de revoques grueso fratasado o fino, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc.

Características: Debido a su balance entre polímeros acrílicos y cargas da como resultado una película flexible e impermeable. Permitiendo cubrir las microfisuras que pudieran existir. Brinda un mayor anclaje para la aplicación de Texturados. Otorga un fino acabado, con aspecto rugoso al tacto.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 5 % en volumen.

Rendimiento: De 8 a 10 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Es obligatorio previo a la aplicación del producto, tratar la superficie con FIJADOR-SELLADOR NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar Fijador Al Aguarrás NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como mínimo una mano de terminación con Base Pétalo Para Multitexturado.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 4 y 20 Litros.

Colores: Atenas, Barcelona, Paris, Londres, Ártico, Iguazú, Cartagena, Dubái y Roma.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.