

## ENDUIDO PREMIUM INTERIOR-EXTERIOR

**Descripción:** Producto de alta consistencia, elaborado a base de emulsión estireno-acrílica y alto contenido de cargas minerales de muy baja absorción, finamente micronizadas y seleccionadas.

**Usos:** Para ser utilizado tanto en superficies interiores como exteriores sean estas de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc.

**Características:** Ideal para eliminar imperfecciones. Proporciona un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada.

Su ductilidad permite obtener mediante sencillas operaciones efectos de textura tales como: rayado, peinado, taponado, etc.

**Secado:** Entre 3 y 4 horas, variando según el espesor y las condiciones ambientales.

**Dilución:** No requiere.

**Rendimiento:** 2 m<sup>2</sup> por litro y por mano, pudiendo variar, dependiendo de la absorción y de los agujeros de la superficie a llenar.

**Modo de empleo:** Las superficies a emparejar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**EN INTERIORES:** Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT.

Si los daños o grietas tuvieran más de 2 milímetros de profundidad, no tapar con enduido en una sola aplicación.

En rajaduras en donde los daños son muy profundos se deberá reparar con material cementiceo de construcción.

Si se desea en la reparación textura similar a la existente, por ejemplo revoque fino, para la última pasada mezclar el enduido con hasta un 40% de arena seca y tamizada. Controlando la correcta homogeneización de la preparación antes de aplicar.

Para realizar un correcto empleo del mismo, se recomienda aplicar encima una mano de Fijador Sellador NOGOPAINT y luego aplicar el producto elegido para dar como terminación.

**EN EXTERIORES:** Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con Fijador al Aguarrás NOGOPAINT.

Si los daños o grietas tuvieran más de 2 milímetros de profundidad, no tapar con enduido en una sola aplicación.

En rajaduras en donde los daños son muy profundos se deberá reparar con material cementiceo de construcción.

Para realizar un correcto empleo del mismo, se recomienda aplicar encima una mano de Fijador al Aguarrás NOGOPAINT y luego aplicar el producto elegido para dar como terminación.

Si se desea en la reparación textura similar a la existente, por ejemplo revoque fino, para la última pasada mezclar el enduido con hasta un 40% de arena seca y tamizada. Controlando la correcta homogeneización de la preparación antes de aplicar.

El producto no es mano de terminación, se deberá proteger para evitar manchas.

La temperatura ambiente no debe ser menor a 5 °C y la humedad relativa no ser mayor al 85%.

**Método de aplicación:** Espátula, goma o llana metálica.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

**Presentación:** 1, 4, 10, 20 Litros.

**Colores:** Blanco.

**Recomendaciones:**

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron occasionar con abundante agua.
- Seca al tacto entre las 3-4 horas.

**ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**