

LATEX OBRA INTERIOR-EXTERIOR

Descripción: Es una pintura al látex, especialmente formulada con polímeros acrílicos en dispersión acuosa, sumando el agregado de pigmentos y cargas extendedoras finamente clasificadas mas el agregado de aditivos de alto poder antihongo, nos brinda un acabado mate de buen poder cubritivo.

Usos: Para ser utilizado en superficies tanto interiores como exteriores sean estas de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc.

Características: La formulación equilibrada de este látex otorga un buen acabado y nivelación a las paredes tanto interiores como exteriores. Logrando una terminación mate de buena blancura, cubritivo aceptable y excelente resistencia a los hongos.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 8 a 10 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con FIJADOR-SELLADOR NOGOPAINT.

Sobre superficies cementíceas nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado.

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula.

Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex OBRA INTERIOR-EXTERIOR NOGOPAINT.

Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo.

Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluidos de acuerdo a sus instrucciones.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos Látex OBRA INTERIOR-EXTERIOR NOGOPAINT, se podrá diluir hasta un 10% con agua.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 4, 10, 20 Litros.

Colores: Blanco. Además, se obtiene una amplia gama de colores con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm³ por litro de pintura.

Recomendaciones:

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.
- Seca al tacto entre las 4-6 horas.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 15-30 días.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.