



serviciotecnico@nogopaint.com.ar



Descripción: Revestimiento plástico flexible, formulado a partir de cargas minerales inertes seleccionadas en su granulometría, que aplicado en el espesor recomendado protege y decora las distintas superficies.

Usos: Para ser utilizado en superficies interiores y/o exteriores sean éstas de revoques grueso fratasado o fino, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc.

Características: Es un producto que permite disimular imperfecciones reemplazando el sistema tradicional de revoque fino y mano de pintura. El mismo tiene una gran ventaja pudiendo formarse 4 texturas diferentes (Textura a Rodillo, Textura a Llana Fina, Textura a Llana Media y Textura a Llana Gruesa); será entregado en la Textura Multitexturado a Llana Fina y con el agregado de agua formaremos Multitexturado a Rodillo, con la incorporación de piedra media Multitexturado a Llana Textura Media y añadiendo piedra gruesa se formará Multitexturado a Llana Textura Gruesa.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 6a 8 horas.

Preparación del Producto:

Antes de la preparación de la textura elegida se deberá contar con varilla para mezclar pintura, taladro o mezclador de pintura.

Multitexturado a Rodillo Pétalo: Para formar Multitexturado a rodillo se deberá agregar 15% de agua sobre el peso del producto, es decir: El Balde de 25kg. Llevará 3,75lts de agua y el Balde de 5kg. Llevará 750 cm³ de agua.

Agregar al balde la mitad de agua para poder mezclar el producto y que el mismo no salpique y luego agregar la otra mitad para terminar de incorporar el agua. Importante una vez que se incorpore el agua se recomienda que el producto sea utilizado en su totalidad.

Multitexturado a Llana Pétalo Textura Fina: El producto se entrega listo para usar. El agregado de agua puede alterar la Textura a Llana Fina.

Multitexturado a Llana Pétalo Textura Media: Se deberá agregar la piedra textura media en dos partes para poder incorporar sin salpicar y poder mezclar con facilidad. Mezclar el producto hasta que se vea una pasta uniformé.

Multitexturado a Llana Pétalo Textura Gruesa: Se le agregara la piedra textura gruesa en dos partes para poder incorporar sin salpicar y poder mezclar con facilidad. Mezclar el producto hasta que se vea una pasta uniforme.



serviciotecnico@nogopaint.com.ar



Rendimientos:

Los rendimientos estarán limitados al tipo de textura que desee aplicar.

Textura Fina: de 1,300 a 1,800kg. Aproximado por metro cuadrado.

Textura Media: de 1,800 a 2,300kg. Aproximado por metro cuadrado.

Textura Gruesa: de 2,500 a 3,000kg. Aproximado por metro cuadrado.

Textura a Rodillo: de 1,300 a 1,800. Aproximado por metro cuadrado.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado.

(En caso de revoques u hormigón nuevos, es conveniente dejar curar 30 días antes de su aplicación). Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta PH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT.

Sobre superficies pulverulentas, entizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, en caso de ser necesario emparejar las imperfecciones con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT.

Si los huecos son demasiados profundos utilizar el Mortero Cementiceo. Luego continuar con la aplicación del producto.

Base Pétalo para Multitexturado: Pintar con rodillo de pelo corto o pincel una mano, de ser necesario diluida no más de un 5 % de agua. Dejar secar de 4 a 6 horas.

Rendimiento Base Pétalo para Multitexturado: De 8 a10 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Método de aplicación: Aplicar Multitexturado Pétalo a Llana en la textura elegida sin diluir, utilizando una llana metálica; asegurando que la misma se encuentre limpia y seca. La llana se debe colocar en un ángulo de entre 30-45 ° respecto de la pared a recubrir, el espesor de la película dejada dependerá del tamaño de la piedra que producirá el dibujo.

Se dejara orear unos minutos según la temperatura ambiente.

Método de Terminación: Comenzar a planchar la superficie con la llana plástica únicamente, procediendo a realizar los movimientos según el dibujo deseado, sea este Travertino (verticales) o Rulato (circulares).



serviciotecnico@nogopaint.com.ar



Método de aplicación a Rodillo: RODILLO PELO CORTO: Aplicar una primera mano de Base para multitexturado, dejando secar entre 4 y 6 horas. Esta mano se da para generar adherencia del material en las manos sucesivas. Una vez seco dar 2 manos de Multitexturado a Rodillo.

Presentación: 5, 25, 250 Kg.

Colores: Atenas, Barcelona, Paris, Londres, Ártico, Iguazú, Cartagena, Dubái y Roma.

Recomendaciones:

- Si los paños a revestir son grandes, es aconsejable el trabajo de 2 o más personas para realizar los mismos en una sola operación, de esta manera se evitara los solapados con producto ya seco, para poder lograr una superficie uniforme y continúa.
- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.
- Para evitar juntas o empalmes se recomienda realizar paños completos.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 15-30 días.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.