

REVESTIMIENTO PARA BORDES DE PISCINAS

Descripción: Producto elaborado a base de emulsiones acrílicas y estireno acrílicas para restaurar, renovar y proteger baldosones y losetas de bordes de piletas y solarios. Su formulación le confiere gran adherencia al sustrato, adecuada resistencia a los agentes decolorantes, excelente terminación y coloración final manteniendo las características térmicas y antideslizantes a la vez, inhibe la proliferación de algas, microorganismos y la fijación de suciedad.

Esta pintura no altera las propiedades atérmicas ni antideslizantes del piso original.

Usos: Para ser utilizado en baldosones, losetas de bordes de piletas y solarios.

Características: Pintura para bordes de piscinas de excelente poder cubritivo, adherencia y fácil aplicación. Por su formulación avanzada logra que el producto no pierda sus características antideslizantes y atérmicas.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas. Seca al tacto en 30 minutos.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 9 a 11 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7). Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Revestimiento para Bordes de Piscinas Nogopaint, diluido al 30% con agua como mano de imprimación.

Sobre superficies polvorientas, entizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar una mano de Revestimiento para Bordes de Piscinas Nogopaint, diluido al 30% con agua como mano de imprimación. De existir grietas o rajaduras, emparejar las mismas con sellador elástico.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos como mínimo de Revestimiento para Bordes de Piscinas.

Homogeneizar con movimientos ascendentes evitando la incorporación de aire.

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C y mayores a los 40°C.

Método de aplicación: Pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 4 y 20 Litros.

Colores: Arena.

Recomendaciones:

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se puedan ocasionar con abundante agua.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 10-15 días.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.